



# PAVIROCK B

PRODUZIONE STANDARD



VIGANO' PAVITEX S.P.A.

**TABELLA RIEPILOGATIVA:** Rev 120

**DESCRIZIONE:** Geotessile tessuto a bandelle (GTX-W)

**COMPOSIZIONE:** Polipropilene nero

<b>CARATTERISTICHE FISICHE</b>		<b>15/15</b>	<b>23/23</b>	<b>32/32</b>	<b>42/42</b>	<b>52/52</b>	<b>75/75</b>	<b>85/85</b>	<b>110/110</b>	
Massa areica	g/m <sup>2</sup>	70	120	155	205	250	340	380	480	EN ISO 9864
<b>CARATTERISTICHE MECCANICHE</b>										
Resistenza a trazione longitudinale MD	kN/m	15,0	23,0	32,0	42,0	52,0	75,0	85,0	110,0	EN ISO 10319
Resistenza a trazione trasversale CMD	kN/m	15,0	23,0	32,0	42,0	52,0	75,0	85,0	110,0	EN ISO 10319
Allungamento a carico max longitudinale MD	%	14	15	16	16	15	15	15	15	EN ISO 10319
Allungamento a carico max trasversale CMD	%	10	11	15	11	11	11	11	11	EN ISO 10319
Resistenza al punzonamento statico CBR	kN	1,8	3,0	3,5	5,2	6,5	10,0	10,5	12,0	EN ISO 12236
Perforazione al cone drop test	mm	21	12	12	10	8	5	4	3	EN ISO 13433
<b>CARATTERISTICHE IDRAULICHE</b>										
Apertura caratteristica O <sub>90</sub>	µm	300	250	200	200	190	110	180	175	EN ISO 12956
Permeabilità normale al piano V <sub>iH</sub> 50	l/s*m <sup>2</sup>	5	7	7	25	21	10	9	9	EN ISO 11058

## NOTE

Sono indicati i valori nominali desunti dalla elaborazione statistica delle prove di laboratorio eseguite sul prodotto.

Vigano Pavitex S.p.A. si riserva il diritto di aggiornare i dati indicati in qualsiasi momento e senza preavviso. Tolleranza sulle dimensioni dei rotoli  $\pm 2\%$ .

Su richiesta sono disponibili altre grammature. Altre informazioni sono disponibili sulle schede dei singoli prodotti.

Vigano Pavitex S.p.A. - Via Carlinga 35, 24035 Curno (BG)

Tel +39 035 20 19 11 - Fax +39 035 20 19 36 - [www.pavitex.com](http://www.pavitex.com) - [geo.it@pavitex.com](mailto:geo.it@pavitex.com)

Azienda con Sistema di Gestione per la Qualità certificato ISO 9001

**PAVITEX**<sup>®</sup>