



# PAVIROCK B

PRODUZIONE STANDARD



VIGANO' PAVITEX S.P.A.

**TABELLA RIEPILOGATIVA:** Rev 115

**DESCRIZIONE:** Geotessile tessuto a bandelle (GTX-W)

**COMPOSIZIONE:** Polipropilene nero

## CARATTERISTICHE FISICHE

		15/15	23/23	32/32	42/42	52/52	75/75	110/110	
Massa areica	g/mq	80	100	135	200	250	330	480	EN ISO 9864

## CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza a trazione longitudinale MD	kN/m	15,0	23,0	32,0	42,0	52,0	75,0	110,0	EN ISO 10319
Resistenza a trazione trasversale CMD	kN/m	15,0	23,0	32,0	42,0	52,0	75,0	110,0	EN ISO 10319
Allungamento a carico max longitudinale MD	%	18	18	18	22	12	13	11	EN ISO 10319
Allungamento a carico max trasversale CMD	%	14	13	14	12	8	8	9	EN ISO 10319
Resistenza al punzonamento statico CBR	kN	2,5	3,5	4,5	5,5	6,0	9,0	14,0	EN ISO 12236
Perforazione al cone drop test	mm	17	12	10	9	9	7	7	EN ISO 13433

## CARATTERISTICHE IDRAULICHE

Apertura caratteristica $O_{90}$	$\mu\text{m}$	350	120	170	220	300	300	200	EN ISO 12956
Permeabilità normale al piano $V_{i,50}$	$\text{l/s}^*\text{mq}$	20	15	10	10	20	20	30	EN ISO 11058

## NOTE

Sono indicati i valori nominali desunti dalla elaborazione statistica delle prove di laboratorio eseguite sul prodotto.

Vigano' Pavitex S.p.A. si riserva il diritto di aggiornare i dati indicati in qualsiasi momento e senza preavviso. Tolleranza sulle dimensioni dei rotoli  $\pm 5\%$ .

Su richiesta sono disponibili altre grammature. Altre informazioni sono disponibili sulle schede dei singoli prodotti.

Vigano' Pavitex S.p.A. - Via Carlinga 35, 24035 Curno (BG)

Tel +39 035 20 19 11 - Fax +39 035 20 19 36 - [www.pavitex.com](http://www.pavitex.com) - [geo.it@pavitex.com](mailto:geo.it@pavitex.com)

Azienda con Sistema di Gestione per la Qualità certificato ISO 9001

**PAVITEX**<sup>®</sup>